



EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar
İstanbul/ TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU

AB-0583-T

25002497

12 - 24

Müşterinin adı: ARMA KUMAS VE PERDE A.Ş.
Adresi: Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Ali Osman Sönmez Cd. no: 7 OSMANGAZI / BURSA
Alıcı firma: -
İlgili kişi: TUĞRUL GÜRBÜZ
İstek numarası: 2024/12
Model numarası: POLEN
Numunenin adı ve tarifi: Kahve rengi örme kumaş
Numunenin kabul tarihi: 27.12.2024
İlave numune/bilgi geliş tarihi: 27.12.2024 - 04.01.2025
Deneyin yapıldığı tarih:
Açıklamalar: -
Numune alımı: Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullanımı: -
Yıkama talimatı: -
Raporun sayfa sayısı: 3

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0583-T akreditasyon dosya numarası ile ISO 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Mühür

Tarih
04.01.2025

Müşteri Temsilcisi
Serya ZORLU SEVEN

Laboratuvar Müdürü
Sevim A. RAZAK
04.01.2025

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.

AB-0583-T


25002497

12 - 24

İSTENEN TESTLER	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
FİZİKSEL TESTLER		
İplik Çekilme Dayanımı	-	
İstenen değer müşteri tarafından belirtilmemiştir		

NOT: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü $k=2$ kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Uygunluk beyanı Basit Kabul Karar Kuralına (güven düzeyi ve ölçme belirsizliğini göz önünde bulundurmaksızın elde edilen deney sonucunun yalnızca belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluğun veya uygun olmama durumunun değerlendirilmesi) göre verilmiştir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.

Gen.f136-1/04



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

25002497

12 - 24

TEST SONUÇLARI

İPLİK ÇEKİLME DAYANIMI ; EKOTEKS 25 (*)

Modifiye edilmiş ICI Pilling Box. @60±2 rpm. Orijinal numune test edilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C-65%±4).

SONUC

4-5 @ 600 devir

İSTENEN

-

DEĞERLENDİRME TABLOSU	
5	İplik çekilmesi yok
4	Hafif iplik çekilmesi
3	Orta iplik çekilmesi
2	Belirgin iplik çekilmesi
1	Çok belirgin iplik çekilmesi

Gen.f136-1/04